

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – N° SI004-17 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SI004
2. Numero di tipo: SI004-17
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:  
UNI EN 12620 Aggregato per calcestruzzo, UNI EN 13043 Aggregato per conglomerato bituminoso.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

**SCHIAVI INERTI S.r.l.**  
**SABBIE E GHIAIE**

Sede: Via Pindemonte, 26/A – 29122 PIACENZA  
Cantiere produzione: Via della Finarda SNC – 29122 PIACENZA

5. *Non applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
7. Organismo notificato: Bureau Veritas Italia S.p.A. con numero di certificato: 1370-CPR-0020
8. *Non applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

### Ghiaietto 8/15

Nome commerciale del prodotto:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni in rapporto alla specifica tecnica armonizzata		Unità di Misura
	UNI EN 12620	UNI EN 13043	
Designazione Granulometrica	Aggregato Grosso 8/14 Gc85/20	Aggregato Grosso 8/14 Gc85/20	
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2		
Descrizione petrografica semplificata	Aggregato naturale frantumato a composizione siliceo - calcarea proveniente da depositi alluvionali del Fiume Po e Nure		
Massa volumica del granulo	2650		Kg/m <sup>3</sup>
Massa volumica in mucchio	1510		Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	0.94	WA <sub>241</sub>	%
Contenuto di Fini	<i>f</i> <sub>1,5</sub>	<i>f</i> <sub>0,5</sub>	% passante 0,063
Qualità dei fini	NR		
Contaminanti organici leggeri	0,00		%
Indice di appiattimento	<i>FI</i> <sub>20</sub>	<i>FI</i> <sub>20</sub>	
Indice di forma	<i>SI</i> <sub>15</sub>	<i>SI</i> <sub>15</sub>	
Percentuale di superfici frantumate	---	C <sub>NR</sub>	
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	<i>LA</i> <sub>20</sub>	<i>LA</i> <sub>20</sub>	
Resistenza alla frammentazione (urto)	NPD	SZ <sub>NR</sub>	
Durabilità: resistenza al gelo e disgelo	<i>F</i> <sub>1</sub>	<i>F</i> <sub>1</sub>	
Contaminanti leggeri grossi	---	0.0	
Contenuto di Conchiglie	NPD	---	
Resistenza all'usura	<i>M</i> <sub>DE15</sub>	<i>M</i> <sub>DE15</sub>	
Resistenza alla levigabilità	NPD	PSV <sub>NR</sub>	
Resistenza abrasione superficiale	AAV <sub>10</sub>	AAV <sub>10</sub>	
Resistenza allo shock termico	---	2.52	V <sub>LA</sub>
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	---	50	%
Durabilità: reattività alcali silice	NON REATTIVO		
Contenuto di sostanza organica	ASSENTE		
Cloruri	<0.001	---	%
Solfati solubili	AS <sub>0,2</sub>	---	
Zolfo totale	<0.01	---	%
Rilascio di metalli pesanti	MERCURIO, CROMO TOTALE, RAME, ZINCO, PIOMBO nei limiti indicati dal DM n. 186/2006		
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	nei limiti indicati dal DM n. 186/2006		
Rilascio di altre sostanze pericolose	AMIANTO assente		

**10. La Prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Piacenza, 02/01/2017

Firmato a nome e per conto del fabbricante  
Armando Schiavi, Direttore Tecnico

